Revetón
PINTURAS

FICHA TÉCNICA

REVETÓN SILICONE

Revestimiento acrilsiloxánico, impermeable y decorativo, con efecto "perla" hidrofugante.

Descripción

Revestimiento formado a base de copolímeros acrílicos en dispersión y siloxanos.

Aplicaciones

Fachadas y otros paramentos exteriores, patios de luces, fachadas de cal y pinturas al cemento.

Propiedades

- Impermeable al agua de lluvia.
- Efecto hidrofugante.
- Permite la transpiración del soporte.
- Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
- Buena adherencia sobre distintos soportes.
- Insaponificable.
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Resistente a los roces y desgastes (lavable).

Modo de empleo

PREPARACIÓN DEL SOPORTE:
La superficie a pintar deberá ser consistente, estar seca y limpia, exenta de polvo, grasa, restos de pinturas viejas mal adheridas, eflorescencias, etc.
Además la superficie deberá tener poro y no estar hidrofugada.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Se sirve ya preparado para el uso, en forma de producto ligeramente tixotrópico.
Antes de aplicar remover bien el producto.
Aplicar la 1ª mano de REVETON SILICONE rebajada un 10-20% con agua.
A partir de la 4-6 h se dará la 2ª mano de REVETON SILICONE pura.
En algunos casos y según intensidad de colores y porosidad del soporte se diluirá la 2ª mano un 10% y se dará una 3ª mano pura.

El rendimiento aproximado de producto es de 6 m^2/l.

Condiciones ambientales y del soporte

Se recomienda no aplicar si se prevé lluvia antes de 2 horas después de la aplicación del producto, ni tampoco con temperaturas inferiores a 5º C. Tampoco conviene aplicarlo a pleno sol del mediodía, especialmente en tiempo caluroso.

Herramientas

REVETON SILICONE se aplica con brocha, rodillo o pistola, dando capas cruzadas.
La limpieza de las herramientas se realiza con agua abundante inmediatamente después de su empleo.

Precauciones, advertencias y consejos de aplicación

Apto para uso doméstico.
No apto para uso infantil. Mantener el producto fuera del alcance de los niños.

Presentación

Envases plásticos de 4 y 15 l.
Colores:
En nuevo sistema tintométrico COLORBOX: 60+315 nuevos colores de la carta de fachadas PROYECTA.

Almacenamiento

En sus envases originales bien cerrados y resguardados de la intemperie.

Datos técnicos (producto en seco)

Ligante: Copolímeros acrílicos siliconados
Viscosidad (20ºC): 25.000 ± 5.000 cps
Densidad (20ºC): 1,48 ± 0,02 kg/l
pH: 8 ± 1
Sólidos: Aprox. 58% ± 2%
Opacidad (100 micras): > 93%
Resistencia a la abrasión húmeda: > 35.000 ciclos
Blancura CIE: > 85%
Tiempo de secado:
Al tacto: 1-2 Horas
Repintado: 4-6 horas
Total: 24 horas
Acabado: Liso Mate
Aspecto: Producto ligeramente tixotrópico.

Revisión: 1 **Fecha de edición: Abril 2010**

Lo recogido en esta ficha técnica es una síntesis de los conocimientos técnicos elaborados por MATERIS PAINTS ESPAÑA, S. L. y las empresas del grupo MATERIS al que pertenece, fruto de la investigación teórica y práctica en el campo de la aplicación de materiales para la construcción.

Todas las indicaciones técnicas contenidas en esta ficha técnica son fruto de nuestra mejor experiencia y tienen carácter indicativo. La aplicación del producto está fuera del alcance de nuestra posibilidad de control y recae por tanto bajo la exclusiva responsabilidad del cliente.

Revetón
PINTURAS